

Moda Absolut Matt

Бархатисто-матовая краска для стен и потолков

- ✓ Износостойкая
- ✓ Влагостойкая
- ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений



Описание	
Свойства	<p>Бархатисто-матовая краска для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Придает поверхности бархатистый эффект после высыхания за счет специальных матирующих добавок. ✓ Обладает высокой укрывистостью, легко наносится и раскатывается валиком. ✓ Образует влагостойкое, паропроницаемое покрытие, устойчивое к многократному интенсивному мытью с моющими средствами. ✓ Класс стойкости к мокрому истиранию I по DIN EN 13300. ✓ Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.
Назначение	Износостойкая абсолютно матовая акрилатная краска на водной основе для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Для внутренних работ.
Типы поверхностей под окраску	Применяется по ранее не окрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям: бетону, газобетону, асбестоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, ДВП, ДСП, а также по поверхностям, оклеенным различными рулонными материалами.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ ТУ 20.30.11.120-074-50910635-2019 ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений. ✓ Класс стойкости к мокрому истиранию I по DIN EN 13300.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения

	поверхности грибок или плесенью – обработать saniрующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпатлевкой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro. При покраске обоев удалить с поверхности клей.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,021-0,031", давление 150-180 бар) в 2 слоя. При необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении малярным инструментом, не более 10% при нанесении распылителем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого. Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после полного высыхания краски. Окончательную стойкость к мытью покрытие приобретает примерно через 4 недели — в течение этого времени обращаться с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. Не использовать органические растворители, жесткие губки и щетки. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. Не оставлять поверхность мокрой, после влажной уборки вытереть поверхность насухо.
Цвет	Белая. Колеруется по системе Eskarocolor.
Разбавление	Допускается разбавление водой, не более 10% от общего объема краски.
Расход	9–12 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности а также способа нанесения. Расход полупрозрачной базы TR зависит от выбранного цвета, для получения однородного покрытия может понадобиться более 2 слоев. Реальный расход определяется пробным выкрасом.
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, модифицированный парафин, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой для транспортировки является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +30°C.
Меры предосторожности	Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды. Беречь от детей.
Утилизация	Не сливать остатки жидкой краски в канализацию, водостоки и на землю. Для утилизации жидких отходов обращаться в специализированные пункты приема. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор. Тара с остатками высохшей краски подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	База А: 1,41 кг/л. База TR: 1,23 кг/л
Объем/масса	0,9 л – 2,7 л – 9 л

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

