

FONT OIL

масло-воск для
помывочных
и купелей



PROSTOCOLOR



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Обладает высокой влагозащитной и пропитывающей способностью

Предотвращает растрескивание и гниение древесины

Защищает от плесени, грибков, паразитов и другого биологического поражения древесины

Образует износостойкую поверхность

Продукт готов к применению

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для помывочных помещений бань и саун (пол, стены, потолок) и купелей.

СОСТАВ

Тунговое масло, канифоль, карнаубский воск, алифатический углеводород, сиккатив (без свинца).

Цвет: бесцветный

Содержание ЛОС: 304 г/л

Фасовка: 0.75 л

Степень блеска: шелковисто-матовый блеск

Расход: в два слоя - 10 м²/л. (При шлифовке зерном Р 120)

В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

Вся информация, указанная в техническом описании, обязательна к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных указаний, следует предварительно обратиться в нашу компанию за консультацией. Последняя дата изменения: 10.06.2024 года. Все предыдущие версии теряют свою силу с момента публикации более актуальной версии.

ООО «ХРОМОС СВЕТОСТЬ»
141313 Московская область, г. Сергиев Посад,
пр-кт Красной Армии, д.212, литера В, к.15.
+7 (495) 584-00-02
info@prostocolor.ru

подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира, и предварительно отшлифована. От момента шлифовки, до нанесения масла, должно пройти не более 14 дней. Поверхность необходимо отшлифовать абразивными материалами зернистостью Р 80 – 240 (в зависимости от плотности древесины). Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин). В случае присутствия смолы на поверхности древесины, удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. При нанесении масла на ранее окрашенную древесину, старые слои ЛКМ тщательно удалить.

инструмент

Кисть ТМ PROSTOCOLOR, х/б ткань.

условия перед нанесением

Температура воздуха от +15°C до +35°C. Влажность воздуха - не более 40-60%. Влажность древесины - не более 17%.

нанесение

Перед нанесением FONT OIL необходимо тщательно перемешать в течение 1-2 минут. Рекомендуемое покрытие - 2 слоя.

первый слой

Масло наносить тонким слоем вдоль волокон тщательно втирая в древесину. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. Через 15-25 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой тканью.

второй слой

Наносится через 6-8 часов после нанесения первого слоя. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши по принципу первого слоя. Через 15-25 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой тканью. После высыхания второго слоя, протопить парную или купель до +60 – 80°C и протереть безворсовой тканью обработанную древесину, при высоких температурах. **ВАЖНО!!!** В течение 48 часов после нанесения второго слоя защитить поверхность от попадания влаги. Купели, которые будут находиться в постоянном контакте с водой (более 12 часов в сутки) должны быть введены в эксплуатацию после полного набора прочности покрытия. Полную прочность масло приобретает через 14 дней после нанесения последнего слоя.

время высыхания

первый слой

При +20°C и при влажности 40-60%: 24 часа. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

второй слой

При +20°C и при влажности 40-60%: 48-72 часа. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

Важно! Опасность самовозгорания

Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда, шлифовальная пыль) промыть водой и утилизировать в герметичной металлической таре. Опасность самовозгорания. Продукт, сам по себе, не склонен к самовоспламенению.

очистка инструмента

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем PROSTOCOLOR или Живичным скипидаром PROSTOCOLOR, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

обновление

Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным шампунем WASHER PROSTOCOLOR. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Нанесите масло PROSTOCOLOR способом, описанным выше. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

срок годности

Срок хранения в оригинальной упаковке 5 лет. Хранить при температуре от -35°C до $+35^{\circ}\text{C}$.

меры предосторожности

При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

Храните продукт в недоступном для детей месте.

При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

При попадании на кожу немедленно смыть водой.

рекомендации

Рекомендуем потребителю всегда проводить предварительные испытания (тестирования) на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.

При обработке тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных.



Бесцветный