

SAUNA WAX

ВОСК ДЛЯ САУН



PROSTOCOLOR



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



- Не изменяет естественный цвет древесины
- Защищает изделие от растрескивания
- После полной полимеризации воск становится шелковисто-матовым и гладким на ощупь покрытием
- Обладает антистатическим свойством
- Устойчив к деформации и легко реставрируется

Назначение

Наносится на чистую древесину или ранее окрашенную масляно-восковыми составами. Для внутренних работ. Для хвойных и лиственных пород древесины, внутри помещения. Предназначен для обработки полов, стен, потолков, полков, мебели в банях, саунах и помывочных.

Состав

Воск карнауба, микровоск, алифатический углеводород.

Цвет: бесцветный

Содержание ЛОС: 655 г/л

Фасовка: 0.3 л

Степень блеска: шелковисто-матовый блеск

Расход: в два слоя - 30 м²/л. (При шлифовке зерном Р 120)

В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

Вся информация, указанная в техническом описании, обязательна к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных указаний, следует предварительно обратиться в нашу компанию за консультацией. Последняя дата изменения: 10.06.2024 года. Все предыдущие версии теряют свою силу с момента публикации более актуальной версии.

ООО «ХРОМОС СВЕТОСТЬ»
141313 Московская область, г. Сергиев Посад,
пр-кт Красной Армии, д.212, литера В, к.15.
+7 (495) 584-00-02
info@prostocolor.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира, и предварительно отшлифована. От момента шлифовки, до нанесения масла, должно пройти не более 14 дней. Поверхность необходимо отшлифовать абразивными материалами зернистостью Р 80 – 180 (в зависимости от плотности древесины). Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин). В случае присутствия смолы на поверхности древесины, удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. При нанесении масла на ранее окрашенную древесину, старые слои ЛКМ тщательно удалить.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть ТМ PROSTOCOLOR, х/б ткань, полировальная машина.

УСЛОВИЯ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

Температура воздуха от +15°C до +50°C. Влажность воздуха - не более 40-60%. Влажность древесины - не более 17%.

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуемое покрытие - 1 слой. В случае высокой нагрузки на поверхность рекомендуется нанести второй слой.

первый слой

Воск наносить тонким слоем вдоль волокон тщательно втирая в древесину. Нанести на поверхность с помощью ветоши или полировальной машины. Через 10-15 минут отполировать поверхность войлочной тканью или падом (микрофибра).

второй слой

Наносится через 16-18 часов после нанесения первого слоя. Нанести на поверхность с помощью ветоши или полировальной машины по принципу первого слоя. Через 10-15 минут отполировать поверхность войлочной тканью или падом (микрофибра). **ВАЖНО!!!** В течение 48 часов после нанесения последнего слоя защитить поверхность от попадания влаги.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

первый слой

При +20°C и при влажности 40-60%: 16-18 часов. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

второй слой

При +20°C и при влажности 40-60%: 24-48 часов. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

Важно! Опасность самовозгорания

Пропитанный воском рабочий материал (ветошь, одежда, шлифовальная пыль) промыть водой и утилизировать в герметичной металлической таре. Опасность самовозгорания. Продукт, сам по себе, не склонен к самовоспламенению.

очистка инструмента

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем PROSTOCOLOR или Живичным скипидаром PROSTOCOLOR, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

обновление

Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным шампунем WASHER PROSTOCOLOR. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Нанесите масло PROSTOCOLOR способом, описанным выше. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

срок годности

Срок хранения в оригинальной упаковке 5 лет. Хранить при температуре от -35°C до $+35^{\circ}\text{C}$.

меры предосторожности

При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

Храните продукт в недоступном для детей месте.

При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

При попадании на кожу немедленно смыть водой.

рекомендации

Рекомендуем потребителю всегда проводить предварительные испытания (тестирования) на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.

При обработке тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных.



Бесцветный